

FACHADA PALMAS

31x54



INFORMACION LOGISTICA

| PIEZA | | CAJA | | PALLET | |
|--------------|------|-----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
| Espesor | 10mm | Piezas x caja | 9 | Cajas x pallet | 60 |
| Junta mínima | 2mm | Peso x caja | 22.95kg | Peso pallet | 1377kg |
| Rectificado | No | m ² x caja | 1.51m ² | m ² x pallet | 90.6m ² |

| | |
|-----------|---|
| LR | Producto exclusivo para uso en paredes cubiertas Interiores / Exteriores. NO SE RECOMIENDA PARA PAVIMENTO & PISO |
| LF | Uso en fachadas, paredes, paredes internas y externas cubiertas y / o sin cobertura. NO SE RECOMIENDA PARA PAVIMENTO / PISO |
| LC | PISO Y PARED: Todas las areas residenciales Interiores / Exteriores cubiertas sin acceso a la calle. |
| LD | PISO Y PARED: Todos los ambientes Interiores / Exteriores cubiertos e interiores comerciales. |
| LG | PISO Y PARED: Exterior y areas exteriores cubiertas, excepto garajes y aceras. PRODUCTO RÚSTICO |
| LE | PISO Y PARED: Exteriores cubiertos y sin cobertura |

CARACTERISTICAS TECNICAS

PRODUCTO DE ACUERDO A LA NORMA: ABNT NBR 13818, ISO 13006, ISO 9001

REFERENCIA: Fachada Palmas Cafe - 31x54

| | |
|---|---|
| Naturaleza de la superficie: | GL |
| Coefficiente de fricción para piso mojado (COF) | < 0,4 |
| Calidad de la superficie: | 95% |
| Grupo de absorción: | BIb |
| Resistencia química: | ≥ GB |
| Resistencia a la mancha: | ≥ Clase 3 |
| Resistencia a la Flexión: | ≥ 18 MPa Media |
| Fuerza de ruptura: | e ≥ 7,5 mm (≥ 800N) ; e < 7,5 mm (≥ 500N) |
| Resistencia al Agrietamiento: | Resiste |
| Resistencia a la abrasión (PEI): | LF |
| Expansión por humedad: | ≥ 0,6 mm |
| Resistencia a rayadura: | - |
| Resistencia al hielo: | No Resiste |
| Número de caras del producto: | 6 |

| VARIACIONES DIMENSIONALES | ABNT NBR 13818 | SAVANE (PROMEDIO) |
|---------------------------|----------------|-------------------|
| Longitud | ± 0,6% | ± 0,6% |
| Ancho | ± 0,5% | ± 0,5% |
| Espesor | ± 5,0% | ± 5,0% |
| Escuadre | ± 0,6% | ± 0,6% |
| Rectitud de lados | ± 0,5% | ± 0,5% |
| Curvatura/Arqueado | ± 0,5% | ± 0,5% |